

H 94310

# Gummigranulatbahn 10 mm GGB 10

<b>Produkt</b>	Gummigranulatbahn aus Recyclingmaterial, gebunden mit Polyurethan
<b>Farbe</b>	schwarz / färbige Einsprenkelungen
<b>Oberfläche</b>	Granulatstruktur
<b>Anwendung</b>	Schuttlage zum Schutz vor mechanischer Beschädigung hochwertiger Abdichtungen (Flach- und Gründach, Terrasse, Parkdeck, Brücken- und Verkehrswegebau, Garten- und Landschaftsbau, etc.)
<b>Verarbeitung</b>	lose verlegt mit mind. 10 cm Überlappung. Die Gummigranulatbahn ist vor UV-Strahlung zu schützen.
<b>Verpackung</b>	11 Rollen zu je 6 x 1,25 m = 82,5 m <sup>2</sup> je Palette (7,5 m <sup>2</sup> je Rolle)

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Länge		m	6 (± 1%)
Breite		mm	1250 (± 2%)
Dicke		mm	10 (± 10%)
Rollengewicht		kg	57 (± 7%)
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
Höchstzugkraft	EN ISO 1798	N/mm <sup>2</sup>	0,42 (± 10%)
Reißdehnung	EN ISO 1798	%	46 (± 10%)
Belastung bei 10% Stauchung	EN ISO 844	kPa	ca. 200
Widerstand gegen statische Belastung, Meth. B	EN 12730	kg	50
Widerstand gegen dynamische Belastung, Meth. A	EN 12691	mm	mind. 2250
Temperaturbeständigkeit		°C	-30 / +80
Chemisches Verhalten			bedingt gegen Säuren und Laugen beständig
Umweltverhalten			verrottungsbeständig und wasservertäglich

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

**Technische Änderungen vorbehalten.**

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.**