

0260/001-xx | 1660/001-xx | 0160/001-xx  
**Polyfin Verbundblech**

**Produkt** Verbundblech aus verzinktem Stahlblech, mit oberseitiger Folienkaschierung und unterseitigem Schutzanstrich.

- Anwendung**
- Geeignet als Rinneneinhangblech, Dachrandabschlußblech, Zwischenbefestigung oder Kehlbefestigung etc.
  - Sehr gute Verschweißbarkeit
  - Einfache und schnelle Verarbeitung

**Technische Daten**

Schichtenaufbau:	Unterseitige Schutzlackierung Verzinktes Stahlblech, Dicke 0,6 mm Oberseitige Kunststoffbeschichtung in einer Stärke von 0,8 mm, in den Farben hellgrau, schwarz oder weiß
Gesamtdicke:	ca. 1,4 mm
Abkantwinkel:	< 315°
Zwischenwinkel:	> 45°
Abkantlänge:	≥ 15 mm

**Verpackung**

<b>POLYFIN Verbundblech Tafeln</b>	Farbe Oberseite	Verpackungseinheiten	Einheit
<b>1,0 m x 2,0 m</b>			
0260 / 001-05	hellgrau	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
1660 / 001-05	weiß	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
0160 / 001-05	schwarz	30 Tafeln / Palette	m <sup>2</sup>
Gewicht: ca. 12 kg / Tafel			
<b>POLYFIN Verbundblech Coils</b>	Farbe Oberseite	Verpackungseinheiten	Einheit
<b>Länge = 30,0 m, Breite = 1,0 m</b>			
0260 / 001-11	hellgrau	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
1660 / 001-11	weiß	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
0160 / 001-11	schwarz	4 Coils / Palette	m <sup>2</sup>
Gewicht: ca. 180 kg / Coil			

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

**Technische Änderungen vorbehalten.**

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.**