

Polyfin® FPO/PE
Dichtungsbahnen für Bauwerksabdichtungen

Produktdatenblatt gemäß DIN EN 13967 und DIN SPEC 20.000-202



Technische Merkmale nach DIN EN 13967	Produktbezeichnung
	Werkstoff: Flexibles Polyolefin (FPO/PE)
	Polyfin® 3016
Bezeichnung nach DIN SPEC 20.000-202	BA-FPO-BV-E-GV-1,6
Abdichtung als Feuchtigkeitssperre Typ A	✓
Abdichtung als Grundwassersperre Typ T	✓
Eigenschaften	Bahnaufbau
	mittige Glasvlieseinlage
Länge nach DIN EN 1848-2	20 m ¹⁾
Breite nach DIN EN 1848-2	2100 ²⁾ /1500/1050/750/500/350/250 mm
Effektive Dicke nach DIN EN 1849-2	1,6 mm
Reaktion bei Brandeinwirkung nach DIN EN 13501-1	Klasse E
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach DIN EN 1931	90.000 (Verfahren B)
Zugfestigkeit nach DIN EN 12311-2	≥ 7 N/mm ² (Verfahren B)
Reißdehnung nach DIN EN 12311-2	≥ 500 % (Verfahren B)
Schälwiderstand nach DIN EN 12316-2	≥ 450 N/50mm
Scherwiderstand der Fügenaht nach DIN EN 12317-2	≥ 500 N/50mm
Widerstand gegen stoßartige Belastungen nach DIN EN 12691 <i>Starre Unterlage</i> <i>Flexible Unterlage</i>	≥ 500 mm (Verfahren A) ≥ 2000 mm (Verfahren B)
Widerstand gegen statische Belastung nach DIN EN 12730	> 20 kg (Verfahren A/B)
Weiterreißwiderstand nach DIN EN 12310-1	≥ 200 N
Widerstand gegen Durchwurzelung nach DIN EN 13948	bestanden
Maßhaltigkeit nach Wärmelagerung nach DIN EN 1107-2	≤ 0,3 %
Falzen bei tiefen Temperaturen nach DIN EN 495-5	≤ -50 °C
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit unter Chemikalieneinwirkung nach DIN EN 1847 (Liste Anhang C)	bestanden
Verhalten bei Einwirkung von Bitumen nach DIN EN 1548	bestanden
Wasserdichtheit nach DIN EN 1928	≥ 500 kPa (Verfahren B)
Farbe	Standardfarbe: hellgrau ³⁾

¹⁾ Sonderlängen auf Anfrage

²⁾ Standardlänge 15 m

³⁾ Weitere Farben auf Anfrage

Lagerung: Die Rollen sind liegend und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Nässe zu lagern. Paletten dürfen nicht gestapelt werden.

Die Angaben in unseren Produktinformationen basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Die objektbezogene Eignung des Produktes ist vom Anwender sicherzustellen. Unsere Verarbeitungsvorschriften sind in jedem Fall einzuhalten. Bei den technischen Eigenschaften sind Abweichungen innerhalb der Toleranzgrenzen möglich. Es gelten unsere jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen.